

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 534 Г от 26.09.2022

1. Наименование образца (пробы):

Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: Туалетная бумага торговая марка "Милея".

2. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕЯ"

3. Адрес:

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129226, Россия, г.Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., пр-кт Мира, д. 131, этаж 1 помещ. III, ком. 2, офис 112

4. Изготовитель, Адрес, Фактический адрес:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЕЯ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129226, Россия, г.Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., пр-кт Мира, д. 131, этаж 1 помещ. III, ком. 2, офис 112

5. Сопроводительная документация:

Заявка № 534 от 12.09.2022 г., акт приема образцов

6. Дата получения образца: 12.09.2022

7. Время проведения испытаний: 12.09.2022 -26.09.2022

8. Код образца: 534.Г.01.02.03Д

9. Испытания на соответствие:

ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия" (позиции 2-5 таблицы 2 подпункта 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3, подпункт 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3)

10. Методы испытаний: ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».

Количество образца: 5 шт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Показатели качества изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 1

Наименование	Метод испытания	Значение по НД	Результаты испытаний
2 Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям, Н, не менее:			
в сухом состоянии	По ГОСТ ИСО 1924-1 и 5.4 настоящего стандарта	-	-
во влажном состоянии	По ГОСТ 13525.7 и 5.4 настоящего стандарта	0,2	0,3
3 Впитываемость:			
3.1 Капиллярная в среднем по двум направлениям, мм, не менее	По ГОСТ 12602	-	-
3.2 Поверхностная впитываемость 0,01 мл воды, с, не более	По 5.5 настоящего стандарта	5,0	2,6
3.3 Поверхностная впитываемость 0,1 мл воды, с, не более	По 5.5 настоящего стандарта	-	-
4 рН _{х.э} водной вытяжки	По ГОСТ 12523 и 5.6 настоящего стандарта	4,5 - 7,5	5,3
5 Гигиенические показатели:			
5.1 Интенсивность постороннего запаха, балл, не выше	По 5.11 настоящего стандарта	1	0
5.2 Количество мигрирующих вредных веществ в модельные среды, мг/л, не более: этилацетат		0,100	менее 0,020

формальдегид		0,100	менее 0,050
ацетальдегид		0,200	менее 0,100
ацетон		0,100	менее 0,100
спирты:			
метиловый		0,200	менее 0,100
бутиловый		0,500	менее 0,400
толуол		0,500	менее 0,300
бензол		0,010	менее 0,010
свинец (Pb)		0,030	менее 0,020
цинк (Zn)		1,000	менее 0,600
мышьяк (As)		0,050	менее 0,040
хром (Cr ³)		Суммарно:	
хром (Cr ⁶)		0,100	менее 0,060
5.3 Индекс токсичности водной вытяжки, %		От 70 до 120	81

Таблица 2

№ пункта НД	Нормированные технические требования	Результаты испытаний	Вывод
3.2	Требования к техническому исполнению изделий		
3.2.1	Сырье и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению органами здравоохранения	Требование выполнено	С

Результаты испытаний подтверждаю:
Начальник испытательного центра

Ответственный за протоколы

Данный протокол распространяется только на представленный образец. Частичная или полная переписка протокола без разрешения ИЛ-запрещена



Кочнева О.В.

Афанасьева В.В.